

## PRODUKTINFORMATION

### Glasvævsklæber

**Type:** PVAc forstærket lim til opsætning af glasvæv, hessian, glasfilt, skumtapet, strukturtapet og vinyltapet med papirbagside i tørre og opvarmede rum.

P.s. Til "vådrum" skal anvendes vådrumslim.

**Forbehandling:** Underlaget skal være tørt, fast, afsmitningsfri og grundigt rengjort. Alt gammel vinyltapet og løst eller dårligt siddende papirtapet fjernes. Klæb glasfibervæv over revner og pladesamlinger, huller og ujævnheder udspartles og overfladen glatslibes. Malede flader afvaskes med Grundrens og blanke flader matslibes. Nyt og bart puds samt afsmittende og stærkt sugende underlag grundes med Vandig Murgrunder.

**Opsætning:** Læs altid producentens brugsanvisning på "vægbeklædningen" før brug. Limen påføres væggen fyldigt med tandspartel, kost eller langluvet malerrulle. På enkelte tapet og hessian typer påføres limen bagsiden af banen. Vægbeklædningen opsættes i den våde lim, kant mod kant eller med overlapning og gennemskæring, gnid og pres beklædningen jævn og fast til væggen, så alt luft er presset ud.

En evt. overmaling må først foretages når limen er gennemtør, normalt efter 1 døgn, sørg for god ventilation.

Værktøj rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug.

**Type:** PVAc forstærket solvitoselim.

**Rækkeevne:** 3-5 m<sup>2</sup> pr. ltr.

**Arbejdstemperatur:** Min. 15-18o C.

**Fortynding:** Må ikke fortyndes, men kan til grunding fortyndes med (1 del lim til 2 dele vand).

**Afrensning:** Våd lim med lunkent vand.

Indtørret lim med varmt vand eller sprit.

**Vægtfylde:** 1.0 kg/liter.

**Tørretid v/20o C og 60% RF:** ca. 1-2 timer.

Gennemtør ca. 1 døgn.

**Opbevaring:** Frostfrit.

#### **Sikkerhedsmærkning:**

**Mal-kode:** 00-1

**Brandfareklasse:** Ikke brandfarlig.

**Sundhedsfareklasse:** Opbevares utilgængeligt for børn.

De nævnte oplysninger er baserede på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange specielle forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen.