

## PRODUKTINFORMATION

### Grundingsolie

**Type:** Oliebaseret træbeskyttelse, fremstillet på basis af en speciel udviklet alkydolie. Kan anvendes til udendørs grund- og dybdebehandling af nyt og til bart gammel træværk, inden slutbehandling med vand- og oliebaseerede træbeskyttelser.

**Egenskaber:** Indeholder råd- og svampehindrende midler og har en særdeles god indtrængningsevne i sugende underlag. Dette gør den særdeles velegnet til grundbehandling af både nyt træværk og træværk som er forsømt, udtørret og nedbrudt.

**Brugsvejledning:** Træværket skal være tørt og grundigt rengjort for snavs, nedbrudte lag af gammel behandling afrenses med stålbørste eller ved slibning med sandpapir. Overflader med algedannelser behandles med Mos- og Algefjerner.

Grundingsolie påføres træværket fyldigt og i rigelig mængde, vær især omhyggelig med behandling af træværkets endeflader.

Påføres med pensel, sprøjte eller i dyppekar og værktøjet rengøres med terpentiner og vaskes med sæbe.

**Type:** Alkydoliebaseret grundingsolie til udendørs træværk.

**Bindemiddel:** Speciel udviklet alkydolie indeholdende råd- og svampehindrende midler.

**Glansgrad:**

**Rækkeevne:** 4-6 m<sup>2</sup> på ru træ. 6-8 m<sup>2</sup> på høvlet træ.

**Påføring:** Pensel, sprøjte eller dyppekar.

**Tørretid v/20o C OG 60% RF:** Støvtør ca. 6-8 timer.  
Overmalbar ca. 24 timer.  
Gennemtør ca. 24 timer.

**Vægtfylde:** 0.855 kg/liter.

**Viskositet v/20o C:**

**Tørstofindhold:** ca. 15% vol.

**Fortynder:** Min. Terpentiner, men bør ikke fortyndes.

**Opbevares:** Frostfrit.

**Lagerføres:** Farveløs

**Sikkerhedsmærkning:**

**Mal-kode:** 3-1

**Brandfareklasse:** Brandfarlig, klasse II-I

**Sundhedsfareklasse:** Sundhedsskadelig. Se arbejdshygiejnisk datablad.

De nævnte oplysninger er baserede på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange specielle forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen.