

## PRODUKTINFORMATION

# Gulvlak , 1 komponent vandbaseret

**Type:** Vandbaseret 1-komponent, hurtigtørrende og lugtsvag polyurethan gulvlak til lakering på parket- og trægulve. Også ovenpå ikke vandbaserede lakker. Er tillige velegnet til lakering af naturkork, trapper og interiør.

**Egenskaber:** Særdeles god flydeevne og vedhæftning. Giver en elastisk og super slidstærk samt fyldig overflade.

**Kan ved tilsætning af polyurethan hærder få en forbedret slidstyrke og væsentlig forbedret vand- og kemikaliebestandighed.**

### **Brugsvejledning:**

*Lakerede gulve* rengøres grundigt for snavs, fedt, voks og sæberester med Grundrens og sidste afvaskning foretages med eddikesurt vand (3 dl 32% eddikesyre og 8-10 ltr. vand). Gulvet matslibes og støvsuges grundigt inden lakering, der lakeres herefter 1-2 gange med 4-6 timers interval.

*Ulakerede gulve*, slibes rene for snavs og ujævnheder og støvsuges grundigt inden lakering. Når 1. gang lak er tør mellemslibes let med fint slibepapir eller slibenet og slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning. Der lakeres yderligere 2 gange med 4-6 timers interval. Påføring med pensel eller lakrulle. Værktøj rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug og indtørret lak fjernes med acetone.

**Daglig rengøring** foretages ved støvsugning eller aftørring med en hårdt opvredet klud og vaskes efter behov med sæbespånvand eller et neutralt rengøringsmiddel (brug ikke sulfo). Vandforbruget skal være moderat og aftørringen foregå hurtigt.

**Undgå vand på gulvet de 3 første døgn efter lakering.**

**Type:** 1- komponent, lugtsvag vandbaseret polyurethan gulvlak.

**Bindemiddel:** Polyurethan-acrylatdispersion.

**Glansgrad:** Mat, glans 20. Halvblank, glans 40. Blank, glans 90.

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup> pr. Liter.

**Fortynder:** Vand.

**Anvendelsestemperatur:** Min. +10o C.

**Tørretid v/20o C og 60% RF:** ca 1 time ved grundlakering, ca. 4-6 timer ved overlakering.

**Viskositet v/20o C:** 50 sek. D4

**Vægtfylde:** 1.02 kg/liter.

**Tørstofindhold:** ca. 35% vol.

**Slidstyrke:** 3.6 mg/100 omdrejninger målt efter NIF-Taber Abraser metoden.

**Indflytning af møbler efter 1 døgn.**

**Gulvtæpper kan pålægges efter 1 uge.**

**OMRØRES/OMRYSTES GRUNDIGT FØR BRUG.**

**OPBEVARES KØLIGT MEN FROSTFRIT.**

### **Sikkerhedsmærkning:**

**Mal-kode:** 0-1

**Brandfareklasse:** Ikke brandfarlig.

**Sundhedsfareklasse:** Opbevares utilgængeligt for børn.

De nævnte oplysninger er baserede på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange specielle forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen.