

## PRODUKTINFORMATION

### PU Gulvmaling 2.komp.

**Type:** 2-komp. halvblank vandbaseret polyurethan gulvmaling til indendørs anvendelse på alle træ- & betongulve på ubehandlede og tidligere behandlede overflader.

**Egenskaber:** God dækkraft og extra stor slidstyrke, med særdeles god vand- og kemikaliebestandighed.

**Brugsvejledning:** Overfladen skal være ren, tør, fastsiddende og afsmitningsfri samt totalt fri for olie- fedt- voks- og sæberester.

Tidligere malede gulve rengøres med Grundrens eller fortyndet salmiakvand.

Løstsiddende malingslag afskrabes grundigt, blanke flader matslibes.

Olie- og fedtresten fjernes effektivt med Unirens.

Sæberester og sæbelud fjernes med eddikesurt vand og eftervaskes med rigelige mængder af rent vand.

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Første påføring kan fortyndes med ca. 10% vand, på stærkt sugende betongulve fortyndes med 30-50% vand, sidste påføring ufortyndet.

Værktøj rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug.

**Type:** 2. Komp. Polyurethan / acrylmaling til træ og betongulve indendørs.

**Bindemiddel:** Polyurethan-acrylatdispersion.

**Hærder:** Der tilsættes 1-2% PU Hærder, som er aktiv  
ca. 8 timer, herefter skal der tilsættes ny hærder.

**Glansgrad:** Halvblank, glans 50.

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup> pr. liter.

**Påføring:** Pensel, rulle eller sprøjte.

**Tørretid v/20°C og 60% RF:** ca. 3 timer. Let belastning efter 1 døgn.  
Max. belastning efter 3 døgn.

**Vægtfylde:** 1.200 kg/liter.

**Viskositet v/20°C:** ca. 85 E1

**Tørstofindhold:** ca. 54% vol.

**Fortynder:** Vand.

**Opbevaring:** Frostfrit.

**Lagerføres:** Hvid og basemalinger

#### **Sikkerhedsmærkning:**

**Mal-kode:** 0-1

**Brandfareklasse:** Ikke brandfarlig.

**Sundhedsfareklasse:** Opbevares utilgængeligt for børn.

De nævnte oplysninger er baserede på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange specielle forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen.