

PRODUKTINFORMATION

Tagmaling

Type: Silkeblank vandbaseret olieemulgeret maling til grund- mellem- og færdigbehandling af ældre eternittage.

Egenskaber: Superdækkende med stor indtrængningsevne som sikrer maximal vedhæftning og giver en særdeles god vand- og vejrbestandig, diffusionsåben overflade.

Brugsvejledning: Underlaget skal være rent, tørt, fastsiddende og uden afsmitning, samt grundigt rengjort for mos- og algevækster.

Mos- og algevækstrødder nedbrydes ved efterbehandling med Algefjerner inden påføring af Tagmaling.

Evt. rustne skruer udskiftes eller plettes med Rustbeskyttelsesmaling.

Bemærk! Højtryksspuling af asbestcement er kun tilladt med godkendt udstyr.

Til grundmaling på bart ubehandlet sugende underlag **skal** Tagmalingen fortyndes med ca. 30% vand, for at opnå maximal indtrængning og vedhæftning. Herefter påføres 1-2 lag Tagmaling.

Undgå at arbejde i direkte stærkt sollys, da det nedsætter malingens optimale vedhæftningsevne.

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte, kan fortyndes med vand og værktøj rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug.

Bindemiddel: Acrylatdispersion/alkydolieemulsion.

Glansgrad: Silkeblank, glans 35.

Rækkeevne: 5-8 m² pr. liter.

Afhængig af bundens sugsevne.

Tørretid v/20o C: Støvtør på 1-2 timer. Gennemtør ca. 24 timer.

Fortynding: Vand.

Viskositet v/20o C: ca. 50 E1

Vægtfylde: ca. 1.300 kg/liter.

Tørstofindhold: ca. 48% vol.

Opbevaring: Frostfrit.

Lagerføres: Tagsort, rødbrun, mocca, taggrå, teglrød og basemalinger

Sikkerhedsmærkning:

Mal-kode: 0-1

Brandfareklasse: Ikke brandfarlig.

Sundhedsfareklasse: Opbevares utilgængeligt for børn.

De nævnte oplysninger er baserede på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange specielle forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen.