

PRODUKTINFORMATION

Træ & Metal Glans 40 Acrylplastemalje

Type: Halvblank vandbaseret acrylplastemalje til alt træværk, grundet metal samt zink og galvaniseret jern ude og inde. Og som vægmaling til køkkener, toiletter, kontorer og andre steder, hvor der er behov for ekstra god vaskbarhed.

Egenskaber: Superdækkende, gulner ikke, flyder godt sammen og giver en robust, slidstærk og vaskbar overflade, som holder glansen. Anvendes til døre, vinduer, paneler og interiør samt på puds, gasbeton, bygningsplader, glasfibervæv og tapet.

Brugsvejledning: Overfladen skal være ren, tør og fastsiddende. Snavsede og tidligere malede flader rengøres med Grundrens eller fortyndet salmiakspiritus. Der afrenses til fast bund og blanke glatte flader, matslibes let med sandpapir.

Metal afrenses for rust og grundbehandles med Rustbeskyttelsesmaling.

Nyt eller ubehandlet udendørs træværk grundbehandles med Grundingsolie.

Nikotin-, sod- og vandskjolder grundes med isoleringsgrunder.

Der færdigmales med 1-2 strøg, 1. strøg kan fortyndes med max. 20% vand, sidste strøg påføres ufortyndet. Påføring med pensel, rulle eller sprøjte.

Værktøj rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug.

Type: Acrylplastemalje til træ og metal ude og inde.

Bindemiddel: Microdispergeret-acrylatdispersion.

Glansgrad: Halvblank, glans 40.

Rækkeevne: 8-10 m² pr. liter.

Påføring: Pensel, rulle eller sprøjte.

Tørretid v/20°C og 60% RF: ca. 1/2 - 1 time, overmalbar 4 timer.

Vægtfylde: ca. 1.300 kg/liter.

Viskositet v/20°C: ca. 60 E1

Tørstofindhold: ca. 54% vol.

Fortynder: Vand.

Vaskbarhed v/DIN test 53778: Ubegrænset.

Opbevaring: Frostfrit.

Lagerføres: Hvid og basemalinger.

Sikkerhedsmærkning:

Mal-kode: 00-1

Brandfareklasse: Ikke brandfarlig.

Sundhedsfareklasse: Opbevares utilgængeligt for børn.

De nævnte oplysninger er baserede på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange specielle forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen.