

PRODUKTINFORMATION

Træbeskyttelse Vandbaseret. Heldækkende Glans 25

Type: Vandbaseret heldækkende, højt pigmenteret superdækkende og diffusionsåben langtidsholdbar træbeskyttelse, fremstillet af en speciel udviklet acryl/alkydolieemulsion, samt lysægte og vejrbestandige farvepigmenter.

Anvendes til udendørs behandling på alt grundet og tidligere behandlet træværk, som dækkende førstegangsbehandling, som vedligeholdelse og til farveskift, også fra mørke til lyse nuancer.

Egenskaber: Alkydolieerne trænger ind i træet og sikrer maximal vedhæftning og acrylindholdet giver træværket en ekstra langtidsholdbar, vejrbestandig og vandafvisende overfladebeskyttelse.

Er let at arbejde med, flyder godt og den fyldige konsistens giver et homogent udseende og en afdæmpet træstruktur.

Brugsvejledning: Alt nyt og ubehandlet træværk grundes fyldigt med Grundingsolie og færdigbehandles med 1 til 2 gange Heldækkende Træbeskyttelse.

Tidligere behandlet træværk rengøres for snavs, overflader med algedannelser behandles med Mos- og Algefjerner og løstsiddende tidligere behandling afrenses grundigt. Bort og udtørret træværk grundes fyldigt med Grundingsolie og der færdigbehandles med 1 til 2 gange Heldækkende Træbeskyttelse.

Ved farveskift skal der påregnes 2 behandlinger.

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte og værktøjet rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug.

Type: Heldækkende acryl/alkydoliebaseret træbeskyttelse.

Bindemiddel: Acrylat/alkydolieemulsion.

Glansgrad: Silkemat, glans 25.

Rækkeevne: 6-8 m² på ru træ og 10-12 m² på høvlet træ.

Påføringstemperatur: Min. +5o C. Undgå at arbejdedirekte i stærkt sollys.

Tørretid ved 20o C og 60 % RF: Støvtør ca. 1 time. Gennemtør ca. 24 timer.

Vægtfylde: ca. 1.300 kg/liter.

Viskositet v/20o C: ca. 50 E1

Tørstofindhold: ca. 48% vol.

Fortynding: Vand, men bør normalt ikke fortyndes.

Opbevares: Frostfrit.

Lagerføres: Superhvid, teak, svenskrød, sort og basemalinger.

Sikkerhedsmærkning:

Mal-kode: 0-1

Brandfareklasse: Ikke brandfarlig.

Sundhedsfareklasse: Opbevares utilgængeligt for børn.

De nævnte oplysninger er baserede på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange specielle forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen.