

# Maling af betongulve med Sikafloor-261

## Tykmalmaling

### **Begrænsninger**

Må kun påføres betonoverflader med intakt fugtmembran eller underluftede konstruktioner.

Max. fald på underlag ca. 1,5%.

Min. alder for betonunderlag 4 uger. Ved tidligere påføring og ved fugtindhold i underlaget på > 4% anvendes EpoCem.

### **Forbehandling**

Overflader skal være fri for fedt, olie, løse partikler samt cementslam.

Betonoverflader afrenses bedst ved sandblæsning, maskinslibning, slyngrensning eller fræsning.

Inden påføring skal det sikres, at betonunderlaget har en trykstyrke på mindst 25 N/mm<sup>2</sup> samt en overfladeaftrækstyrke på mindst 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

Underlaget skal være tørt < 4% restfugt.

### **Blandingsforhold**

Komp. A : komp. B = 10 : 3 vægtdele

### **Blanding**

Omrør komp. A grundigt. Tilsæt komp. B i rette blandingsforhold og bland med en elektrisk blandemaskine (ca. 300-400 omdrejninger i minuttet).

**Blandetid mindst 3 minutter indtil blandingen er homogen. Blanding omhældes til ny emballage og omrøres kort.**

### **Påføring**

Sikafloor-261 påføres jævnt med en korthåret lammeskindsrulle, tandet gummispartel eller andet egnet værktøj.

- 1. lag: Sikafloor-261 (A+B) Ca. 0,25-0,3 kg/m<sup>2</sup>
- 2. lag: Sikafloor-261 (A+B) Ca. 0,25-0,3 kg/m<sup>2</sup>

### Ventetid mellem arbejdsgange

	+10°C	+20°C	+30°C
Min.	24 timer	8 timer	5 timer
Max.	3 dage	2 dage	1 dag

### Hærdningstider

	+10°C	+20°C	+30°C
Gangbar	2 dage	1 dag	1 dag
Let belastbar	6 dage	4 dage	2 dage
Fuld belastbar	10 dage	7 dage	5 dage